Prodotti ausiliari

Per la scelta degli additivi, far riferimento alla scheda tecnica dell'inchiostro

Diluenti	Descrizione	Confezionamento
UVV1	diluente reattivo per inchiostri UVC, UVSP, LEDC	1L
UVV2	diluente per inchiostri UVGX, UVP, UVS, UVSM, UVSP	1L / 5L
UVV3	diluente reattivo superficiale per inchiostri UVGX, UVK+, UVPHR	1L
UVV5	diluente per inchiostri UVRS, UVSF	1L
UVV6	diluente flessibilizzante per inchiostri UVAR, UVFM, UVGL, UVGO, UVSW	1L
Promotori d'adesione		
UV-HV1	per la stampa su metalli, alluminio anodizzato, superfici verniciate aggiungere da 0,5 a 2%, durata della miscela: circa 8h	100ml
UV-HV4	per la stampa su metalli, superfici verniciate e materie plastiche difficili quali PP o PA aggiungere da 0,5 a 4%, durata della miscela: max 4h	100ml
UV-HV7	per la stampa su metalli, vetro e materie plastiche aggiungere: da 1,5% (nero e colorati) a 10% (bianco e legante), durata della miscela: circa 8h	100ml
UV-HV8	per inchiostri UVGO, UVGL aggiungere: da 2 a 4%, durata della miscela: circa 8h	100ml / 1L
H2	per la stampa su poliolefine o su PET/PETG aggiungere: da 2 a 4%, durata della miscela: da 4 a 6h	100 & 200ml / 1kg
H3	per inchiostri UVC e LEDC: permette di migliorare la resistenza chimica e la resistenza all'acqua aggiungere: da 2 a 4%, durata della miscela: da 6 a 8h	200ml
Fotoiniziatori		
UV-B1	aggiungere: da 0,5 a 2% permette un indurimento dell'inchiostro in profondità	100ml
UV-B2	aggiungere: da 1 a 4% permette di aumentare la brillantezza, la resistenza in superficie, la resistenza all'impilatura e all'acqua della pellicola di inchiostro stampata	100ml
UV-B3	aggiungere: da 1 a 2% per l'inchiostro UVCP	100ml
UV-B4	aggiungere: da 1 a 4% aumenta la reattività dell'inchiostro LEDC	100ml
UV-B5	aggiungere: da 0.5 a 4% accelera l'indurimento di superficie della pellicola di inchiostro stampata ed aumenta la brillantezza	100ml
Altri additivi		
STM	agente addensante (polvere) aggiungere: da 1 a 2%	1L
UV-HS1	additivo per la stampa a caldo utilizzabile con i primer UVGL-PG/PS (aggiungere: 8-20%)	200g
UV-TA1	agente addensante (gel) aggiungere: 3% max.	1L
UV-SA 1	additivo per rendere la superficie stampata più omogenea e con una maggiore resistenza agli sfregamenti. Adatto per inchiostri UVC, UVK+, LEDC, UVPHR (aggiungere: 0.3-1%)	100ml
UV-VM	agente livellante (contiene silicome) aggiungere da 0,5 a 1,5%	100ml
UR3	agente di pulizia (punto d'infiammabilità: 42°C)	5L / 30L / 200L
UR4	agente di pulizia (punto d'infiammabilità: 52°C)	5L